



ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПФ-115

- ✓ Изготовлено по ГОСТ 6465-76 сорт 1
- ✓ Долговечность - 4 года*
- ✓ Хорошая укрывистость.
- ✓ Яркие глянцевые цвета (более 20 цветов)
- ✓ Для внутренних и наружных работ



Описание	
Наименование продукции	Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 сорт 1 ГОСТ 6465-76 СОРТ 1 (кроме показателей 1, 5, 8 таблицы 1 и п. 5.2). Отступление от ГОСТ связано с разнообразием расцветок и большим гарантийным сроком
Свойства	Для окраски металлических и деревянных поверхностей: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Образует глянцевое атмосферостойкое покрытие ✓ Защищающее поверхность от воздействия климатических факторов и перепадов температур. ✓ Двухслойное покрытие эмали, нанесенное на подготовленную поверхность, в умеренном и холодном климате сохраняет свои защитные свойства в течение 4 лет (при условии соблюдения технологии нанесения).
Назначение	Эмаль алкидная ПФ-115 предназначена для защитно-декоративной окраски металлических (металлоконструкции, ворота, изгороди, оборудование и др), деревянных (дверей, оконных переплетов, садово-парковой мебели и пр.) и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски поверхностей внутри помещений (кроме полов). Не применять для окрашивания оцинкованных поверхностей, цветных металлов и нержавеющей стали.
Типы поверхностей для нанесения	Изделия из древесины (оконные рамы, двери, плинтусы, обшивочные доски, детали мебели и др.), минеральные поверхности, загрунтованные металлические детали (элементы интерьеров, фасадов, деталей мебели).
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Красящая поверхность должна быть обезжиренной, сухой и очищенной от отслаивающейся краски, грязи и пыли. Металлические поверхности предварительно рекомендуется прогрунтовать грунтовкой Condor ГФ-021.
Нанесение	Перед применением эмаль ПФ-115 тщательно перемешать, при необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом (нефрасом-С4—155/200), скипидаром или их смесью 1:1. Эмаль ПФ-115 наносят методом распыления, кистью или валиком. Окрашивание следует производить исключительно при положительной температуре:

	<p>от 5 °С до 35 °С. Время высыхания каждого слоя эмали при температуре (20 ± 2) °С — 24 ч. (эмали красная и вишневая сохнут 48 ч). Не рекомендуется окрашивание во время дождя и тумана. Для образования прочного защитного покрытия эмаль рекомендуется наносить в 2 слоя. Перед нанесением следующего слоя убедиться, что предыдущий слой полностью высох. Эмали одного цвета, но различных партий могут незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать эмаль одной партии или смешивать необходимое количество материала различных партий в отдельной емкости.</p>
Цвета	Черная, серая, белая, вишневая, красная, бежевая, бирюзовая, голубая, желтая, зеленая, коричневая, оранжевая, салатная, синяя, светло-голубая, слоновая кость, шоколадно-коричневая, ярко-зеленая.
Расход	100-180 г/м ² при однослойном нанесении. На расход влияет тип поверхности и ее подготовка, а также цвет эмали.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть уайт-спиритом, а затем теплой водой с моющим средством. Засохшая эмаль очищается механически.
Состав	суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов, и наполнителей в пентафталевоом лаке с добавлением сиккатива и растворителей.
Информация	
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия хранения	Хранить в плотно укупороенной упаковке, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей
Меры предосторожности	<p>Меры предосторожности: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Вредно при вдыхании! Беречь от детей! Запрещается курить и пользоваться открытым огнем! При попадании на кожу загрязненные участки промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе.</p>
Утилизация	Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы.
Объем/масса	0,9 кг; 1,8 кг.