

Наполнитель	Мрамор
Связующее	Сополимер винилацетата
Фракция средняя	20-25 мкм
Фракция максимальная	200 мкм
Мах толщина слоя	До 4 мм
Белизна	Не менее 90 % по шкале CieLAB
Расход сухой смеси	1,2 кг/ м ² /мм
Количество воды для затворения	0,34 - 0,37л. на 1 кг 6,8 - 7,4 л. на мешок 20 кг
Время жизни раствора	Не менее 72 часов
Рекомендуемая температура помещения	Не менее +13 ° С
Время высыхания одного слоя	Около 24 часов в зависимости от температуры воздуха, влажности и толщины слоя
Упаковка	Бумажный мешок без перфорации, с пластиковым вкладышем, технология Air Stream, 20 кг
Условия хранения и транспортировки	Срок хранения шпатлевки 18 месяцев с даты производства (дата производства указана на мешке) Храните шпатлевку в сухом помещении и закрытой заводской упаковке