

# AURA®

## Декоративные Материалы



## Travertin

Декоративная штукатурка для создания покрытий с эффектом натурального камня

- ✓ Известняк
- ✓ Ракушечник
- ✓ Песчаник



Описание	
Наименование продукции	Защитно-отделочная штукатурка белая В П 1 ПС 0,5 «Travertin» «декоративная» СТБ 1263-2001
Свойства	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Готовая к применению декоративная штукатурка для создания эффектов тесаного камня («травертин»), натурального осыпавшегося камня и других фактур.</li><li>✓ Не требует идеального выравнивания стен.</li><li>✓ Скрывает мелкие неровности поверхности.</li><li>✓ Колеруется по системе Eskarocolor.</li></ul>
Назначение	Предназначена для выполнения защитно-отделочных работ на минеральных основаниях (бетонных, цементных, цементно-известковых и др.). Применяется для выполнения декоративных покрытий, имитирующих эффекты тесаного камня («травертин»), натурального осыпавшегося камня, а также эффекты других минеральных поверхностей. Рекомендуется для высококачественного декорирования внутренних помещений (жилых, офисных, магазинов, ресторанов, баров и т.д.), в том числе поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой. Для повышения износостойкости штукатурки рекомендуется последующее покрытие декоративными составами, восками или лаками ТМ «AURA».
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Подготовка поверхности: поверхность должна быть ровной, чистой, сухой и прочной. Загрязнения, отслоения, непрочные осыпающиеся участки и вещества, снижающие адгезию штукатурки к основанию (пыль, жиры, высолы, смазочные масла и пр.) необходимо тщательно удалить. Зараженные грибком, плесенью и т.п. поверхности очистить с применением средства Biotol в соответствии с инструкцией по применению. Обработываемые поверхности перед оштукатуриванием прогрунтовать адгезионной грунтовкой «Aura Dekor Kontakt», колерованной в цвет по рекомендации производителя. Гигроскопичные основания рекомендуется предварительно обработать глубокопроникающей грунтовкой.

Нанесение	<p>Перед применением перемешать.</p> <p><b>Внимание!</b> Работы на одной плоскости выполнять без перерывов, от угла до угла помещения или в пределах рельефных элементов, и использовать для этого штукатурку из одной партии. В случае наличия штукатурки разных партий изготовления, а также в случае использования тонированной штукатурки, нужно смешать ее вместе в необходимом количестве. Во время нанесения и высыхания температура воздуха, материала и основания должны быть от + 10 °С до + 25 °С. Не допускать сквозняков, не наносить материал при высокой температуре воздуха, на нагретую поверхность, под прямыми солнечными лучами.</p> <p>Нанесение в стиле «Травертин». Наносить штукатурку на правильно подготовленную поверхность с нанесенным промежуточным слоем грунтовочного материала. Нанести материал шпателем или кельмой из нержавеющей стали на поверхность ровным слоем, либо придать небольшой рельеф для более объемного эффекта. Сформировать щеткой или другим специальным инструментом продольные или круговые выбоины для имитации прожилок камня травертина. Через 10-30 минут (в зависимости от температуры и влажности), после того как штукатурка подсохнет, ее необходимо пригладить (уплотнить) кельмой из нержавеющей стали. После высыхания штукатурки для создания более глубокого объемного эффекта структуры рисунка и повышения износостойкости рекомендуется нанести на поверхность цветной декоративный состав, воск или лак ТМ «AURA». Декоративную штукатурку можно наносить разнообразными техниками для достижения различных эффектов.</p>
Цвет	Белая.
Колеровка	Машинная колеровка по системе Eskarocolor
Расход	1,2 – 2,2 кг/м <sup>2</sup> , итоговый расход зависит от подготовки основания и требуемой фактуры поверхности, и определяется опытным путем.
Растворитель/разбавитель	Вода
Время высыхания	Время высыхания зависит от толщины слоя штукатурки. Время высыхания: при температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % высыхание не менее 48 ч. При других условиях время высыхания может меняться.
Рабочие инструменты	Шпатель, кельма.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая штукатурка очищается механически.
Состав	вода, полимерная акриловая дисперсия, минеральные наполнители, вспомогательные вещества.
<b>Информация</b>	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия хранения	Штукатурку хранить в прохладном месте в плотно укупленной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С
Меры предосторожности	Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	Остатки высохшей штукатурки подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки
Объем/масса	8 кг, 16 кг