

## Характеристики

- Цвет: **серый**
- Наполнитель кварцевый песок и минеральный пластификатор
- Связующее цемент: **M400 серый**
- Фракция наполнителя максимально: **0,63 мм**
- Прочность на сжатие: **не менее 5МПа (50 кг/см)**
- Водопоглощение: **не более 5%**
- Прочность сцепления покрытия с основанием: **не мене 0,2 МПа**
- Морозостойкость: **35 циклов**
- Время использования раствора: **не более 2,0 час**
- Расход смеси при толщине слоя 1 мм: **1,6-2,0 кг/м**
- Расход воды на 1 кг: **25-0,3 л**
- Рабочая температура: **от + 5 до 35 С**
- Время высыхания: **от 6 до 12 часов**

**Состав:** Смесь цемента, фракционированного песка, минерального пластификатора.

**Инструкция по применению:** Подготовка основания. Поверхность под штукатурку должна быть твердой, чистой и сухой. Жировые загрязнения, пыль и старые лакокрасочные покрытия следует удалить. Гладким и глянцевым поверхностям следует придать шероховатость. Плотное неокрашенное основание за 15-30 минут до штукатурных работ необходимо хорошо промыть водой.

**Приготовление раствора:** Для приготовления раствора необходимо 1 кг сухой смеси смешать с 0,25-0,3 л чистой воды, передозировка воды ведет к снижению прочности покрытия. Перемешать до образования однородной массы, дать раствору отстояться 10 минут, чтобы прореагировали химические добавки, а затем повторно перемешать. Раствор готов к применению.