



PRAKTIK

ПБ-300

МОНТАЖНАЯ СМЕСЬ

(СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ВЫСОКОПРОЧНЫХ
БЕТОННЫХ СТЯЖЕК И ФУНДАМЕНТОВ)

ГОСТ 31357-2007

Сухая смесь растворная кладочная толстослойная
ручного и механизированного нанесения ГОСТ 31357-
2007

СОСТАВ

Цементное вяжущее, фракционированный песок.

НАЗНАЧЕНИЕ

Смесь предназначена для укладки несущего слоя, изготовления отмосток, стяжек, изготовления лестниц, при оборудовании и заливки фундаментов, а также при заделывании швов и крепления ЖБИ. Для машинного¹ и ручного нанесения.

¹ Смесь наносится специализированными машинами малой механики (растворонасосы, растворосмесители) по типу машин «M-tec», «PFT», «Kaleta».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Вяжущее	цемент
Максимальная крупность зерен, мм	4,5
Расход воды на 1 кг смеси, л	0,09–0,10
Проведение работ при температуре основания	от +5° до +30 °C
Сохраняемость, час	1
Толщина слоя, мм	10–100
Прочность на сжатие через 28 суток, не менее МПа	30
Примерный расход смеси на 1м ³ при минимальной воде и толщине слоя 10 мм, кг	22
Примерный расход смеси на 1м ³ при максимальной воде и толщине слоя 10 мм, кг	21
Морозостойкость	F200

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В емкость с чистой холодной водой высыпать сухую смесь из расчета 0,09–0,10 л воды на 1 кг смеси, перемешать ее вручную в течении 3–4 минут или с помощью электродрили с миксерной насадкой на малых оборотах до однородной консистенции, после чего она готова к применению.

При снижении подвижности слоя произвести дополнительное перемешивание без добавления воды. При использовании растворосмесителей и растворонасосов необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Основание должно соответствовать требованиям СП 70.13330.20112. Перед нанесением рабочую поверхность необходимо предварительно очистить от пыли, масляных пятен, отслаивающихся материалов. Сильноопытывающие основания обработать грунтовкой Bergauf «Beton Kontakt», слабые (старые известково-цементные) основания грунтовкой Bergauf «Tiefgrund», для подготовки различных видов оснований грунтовкой Bergauf «Primagrund». Раствор наносится толщиной 10–100 мм на пол, выравнивание с помощью гладилки или правила.

Данная поверхность подходит под отделку плиткой. Для создания гладкой поверхности после высыхания рекомендуется завершить окончательную отделку пола финишными составами Bergauf «Boden Zement Final», «Boden Nivelir», Bergauf «PRAKTIK Наливной гипсовый пол».

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления. По истечении гарантийного срока хранения растворная смесь должна быть проверена на соответствие стандарта ГОСТ 31357-2007. В случае соответствия смесь может быть использована по назначению.

ФАСОВКА

25 кг