

Наполнитель	Мрамор
Связующее	Сополимер винилацетата
Фракция средняя	30-35 мкм
Фракция максимальная	315 мкм
Мах толщина слоя	До 6 мм
Белизна	Не менее 90 % по шкале CieLAB
Расход сухой смеси	1,2 кг/ м ² /мм
Количество воды для затворения	0,28 - 0,31 л. на 1 кг.
	7 - 7,75 л. на мешок 25 кг.
Время жизни раствора	Не менее 72 часов
Рекомендуемая температура помещения	Рекомендуемая температура помещения Не менее 13° С
Время высыхания одного слоя	Около 24 часов в зависимости от температуры воздуха, влажности и толщины слоя
Упаковка	Бумажный мешок без перфорации, с пластиковым вкладышем, технология Air Stream, 25 кг
Условия хранения и транспортировки	Срок хранения шпатлевки 18 месяцев с даты производства (дата производства указана на мешке).
	Храните шпатлевку в сухом помещении и закрытой заводской упаковке.