

Характеристики

Основа	Модифицированная алкидная смола
Блеск	Глянцевый
Тип поверхности	Металлические, кованые изделия
Тип работ	Внутренние и наружные
Тип покрытия	Эмали алкидно-стирольные
Тип растворителя	Ксилол, сольвент
Количество слоев	2 слоя
Расход	80-160 л/м ² на однослойное покрытие
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя при температуре +20°C «от пыли» - 2 часа, второй слой следует наносить через 30-60 минут (но не позднее, чем через 2 часа). Окончательное отверждение покрытия - 5-7 суток в зависимости от влажности и условий отверждения.
Температура нанесения	Работы проводить при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +10°C и нормальной влажности воздуха.
Температура хранения	от -30°C до +30°C, вдали от отопительных и нагревательных приборов, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.
Цветовая гамма	8 готовых цветов: серебро, синий, шоколадный, черный, бронза, зеленый, золотой, красный.
Срок службы покрытия, лет	5
Инструмент для нанесения (произвольный)	кисть, валик, краскораспылитель
Свойства продукта	"Образует прочное долговечное покрытие. Обладает отличной адгезией к металлическим поверхностям. Наносится прямо на ржавчину, обладает высокой укрывистостью. Маскирует мелкие дефекты поверхности. Легко наносится, не требует предварительного грунтования, быстро высыхает. Предотвращает появление коррозии."
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, рыхлой ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои краски следует удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
Нанесение покрытия	Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. При нанесении краскопультom эмаль следует разбавить ксилолом или сольвентом на 5-10 % от объема эмали. Второй слой следует наносить через 30-60 минут (но не позднее, чем через 2 часа). Во избежание различий в оттенке рекомендуется использовать продукт одной партии.
Рекомендации по нанесению	"- при нанесении эмали по ржавчине важно в точности соблюдать рекомендации по времени межслойной сушки и учитывать, что в промежутке от 2-х часов до 7-ми суток после нанесения первого слоя, наносить последующие слои не допускается- оптимально – нанесение эмали распылителем, причем в несколько проходов, но за один раз, не прерываясь на межслойную сушку- для более

эффективной антикоррозионной защиты рекомендуем использовать грунт по ржавчине MASTER PRIME (эмаль наносится поверх грунта ровно через 1 час или по истечении 7 суток, после окончательного отверждения грунта)."