



| | |
|--------------------------------|---|
| Наименование: | Декоративная штукатурка «Арт-бетон» |
| Состав: | акрилового сополимера, мраморная и доломитовая крошки, вода, двуокись титана, модифицирующие добавки. |
| Описание товара: | <p>Образует на поверхности характерную заглаженную фактуру с вкраплениями окатанной фракции (0,2-0,5 мм) доломита тёмного цвета, что даёт возможность имитировать различные текстуры бетона или камня. Разнообразие способов нанесения позволяет применять материал в отделке различных стилей: loft, high-tech, Арт-деко и др. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками, что позволяет применять материал как для интерьеров, так и для фасадной отделки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Идеальна для отделки интерьеров в стиле «Loft» • Подходит для имитации эффекта травертина • Образует высокопрочное покрытие • Для интерьерных и фасадных работ |
| Колеровка: | Можно колеровать колеровочными пастами ТМ “VGT”. |
| Применение и расход: | нанесение штукатурки производят после полного высыхания грунтовочного слоя (через 24 часа). Материал наносится кельмой или шпателем с последующим применением губки и др. инструментов, позволяющих создать многообразие декоративных эффектов, имитирующих текстуру натурального бетона или камня. После полного высыхания покрытие хорошо гляncуется шпателем или кельмой. Для получения более высокого глянца можно использовать шлиф-машинку, например, при создании эффекта травертина. В качестве финишного слоя рекомендуется использовать лессирующий состав “Gallery” или защитную восковую эмульсию. Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%. Расход: 1–2,8 кг/м ² |
| Свойства и особенности: | Штукатурка представляет собой высоковязкую однородную массу. Образует «дышащее» покрытие. Водостойкая. Можно колеровать колеровочными пастами ТМ “VGT”. |
| Подготовка поверхности: | рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой «адгезионной» “mini” ТМ “VGT”. Использование грунтовки позволит получить прочную поверхность с лёгкой шероховатостью, что облегчит нанесение материала на основание. |
| Время высыхания: | при толщине слоя 2-3 мм до отлипа 2 часа, при толщине не более 5мм до отлипа 3 часа. Полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. |
| Хранение: | в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не |

более пяти циклов замораживания- оттаивания.
Размораживают при температуре $(20\pm 5)^{\circ}\text{C}$ и
тщательно перемешивают до получения однородной
массы.

**Технические
условия:**

ТУ 2316-009-32998388-2011 с изм. 1,2,3,4,5