



ilmax

decoton · decoline

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ

акриловые

Готовые к использованию полимерные составы: отлично колеруются, дают равномерный слой, морозостойкие, выдерживают атмосферные воздействия, паропроницаемы, не деформируются.

**СЛУЖБА
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ**

7592

- Сразу готовы к применению
- Хранятся в таре изготовителя 12 месяцев
- Ручное и механизированное нанесение
- Внутри и снаружи помещений
- Эластичные



▶ ВИДЫ ПО РАЗМЕРУ ЗЕРНА

	0,5 мм	1,0 мм	1,5 мм	2,5 мм
ilmax decoton Штукатурка декоративная акриловая	●	●		
ilmax decoline Штукатурка камешковая акриловая		●	●	●

▶ ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ

Бетон; цементные, цементно-известковые штукатурки и шпатлевки; гипсовые плиты, ГКЛ, ДСП, ЦСП; армированный стеклосеткой слой клея КС-1 в системе ЛШСУ.

▶ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Колеруемые защитно-отделочные полимерные штукатурки на основе акриловых смол и модификаторов. Сбалансированная фракция обеспечивает равномерный слой и высокое качество декоративного покрытия. Устойчивы к деформациям, атмосферостойкие.

▶ ВЫГОДЫ КОЛЕРУЕМОЙ ШТУКАТУРКИ

Материалы и этапы работ	Стоимость с нанесением	Перерывы в работах
ilmax 6530 Штукатурка декоративная шуба п/о , грунт ilmax 4180 и два слоя краски MAV Flagman 31	8 \$/м ²	> 7 сут.
ilmax decoton Штукатурка декоративная акриловая	4 \$/м ²	нет
ilmax 6550 Штукатурка декоративная камешковая п/о 1,5 мм , грунт ilmax 4180 и два слоя краски MAV Flagman 31	10,6 \$/м ²	> 8 сут.
ilmax decoline Штукатурка камешковая акриловая 1,5 мм	8,5 \$/м ²	нет

Колерованная **ilmax decoton** Штукатурка декоративная акриловая по стоимости материала с нанесением за м² **в 2 раза выгоднее**; **ilmax decoline** Штукатурка камешковая акриловая **на 25% выгоднее**.

* Усредненные расчеты по стоимости материалов и работ выполнены по данным на июнь 2024 г. Технологический перерыв может варьироваться в зависимости от погодных условий.

▶ ФАКТУРЫ

колеровка

ilmax decoton
Штукатурка
декоративная
акриловая



ilmax decoline
Штукатурка
камешковая
акриловая



► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

при температуре воздуха (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) %

	ilmax decoton	ilmax decoline
Цвет	белый / колеруемая	база для колеровки
Ориентировочный расход	1,8 кг/м ² *1 мм	1,7 кг/м ² *1 мм
Размер зерна	0,5 мм; 1,0 мм	1,0 мм; 1,5 мм; 2,5 мм
Толщина наносимого слоя	0,5–1,5 мм	= размеру зерна заполнителя
Адгезия	≥ 0,8 МПа	≥ 0,8 МПа
Морозостойкость	≥ 75 циклов	≥ 75 циклов
Коэффициент паропроницаемости	≥ 0,03 мг/(м·ч·Па)	≥ 0,03 мг/(м·ч·Па)
Горючесть	Г1	Г1
Температура проведения работ	+5...+25 °С	+5...+25 °С
Температура эксплуатации	-30...+70 °С	-30...+70 °С
Температура хранения	+5...+25 °С	+5...+25 °С
Гарантийный срок хранения в сухом закрытом помещении в таре изготовителя	12 месяцев	12 месяцев
Фасовка	25 кг	25 кг

Мы гарантируем результат только при соблюдении технологии работ в соответствии с **ТНПА** и комплексном применении составов **ilmax**. Подобрать систему материалов и проконсультировать по использованию поможет **служба технической поддержки ilmax 7592** (A1, MTC, life).

Произведено ООО «Илмакс»:
223050, Минская обл., Минский р-н,
Колодищанский с/с, аг. Колодищи,
ул. Хуторская, 1/3, каб. 402

ilmax decoton



ilmax decoline

