



## Сертификат качества на тент ПВХ VarioTex-650

|  |                                    |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|
| Поверхностная плотность, гр/м <sup>2</sup>                       | 651                                | DIN EN ISO 2286-2 |
| Толщина, мм  | 0,53                               | GB/T3820-1997     |
| Материал основы  | 100% полиэстер,<br>1000Dtex        |                   |
| Тип основы   | тканая                             |                   |
| Количество нитей основы, осн./уток,<br>шт/см <sup>2</sup> (дюйм) | 9x9 (23x23)                        |                   |
| Метод производства   | литой                              |                   |
| Финишное покрытие (лиц./обр.)                                    | лак/глянец                         |                   |
| Тип лака   | акриловый, для<br>нанесения печати |                   |
| Распределение ПВХ (лиц./обр.)                                    | 60/40                              |                   |
| Предел прочности на разрыв по основе,<br>Н/5см                   | 3155                               | DIN53354          |
| Предел прочности на разрыв по утку, Н/5см                        | 3122                               | DIN53354          |
| Предел прочности при надрезе по основе,<br>Н/5см                 | 375                                | DIN 53363         |
| Предел прочности при надрезе по утку,<br>Н/5см                   | 362                                | DIN 53363         |
| Температурный режим эксплуатации, °С                             | -30 + 70°С                         |                   |
| Адгезия, Н/5см   | 151/141                            | DIN 53357         |
| Ширина рулона, м   | 2,75                               |                   |
| Намотка в рулоне, м  | 65                                 |                   |

Директор



Денисевич И.А.