

Наполнитель	Мрамор
Связующее	Сополимер этилена и винилацетата
Фракция средняя	20-25 мкм
Мах толщина слоя	до 3 мм
Белизна	Не менее 90 % по шкале CieLAB
Расход смеси	1 л/м <sup>2</sup> /мм
Плотность	1,65 +/- 0,05 кг/л
Морозостойкость, циклы	Выдерживает не менее 5 циклов замораживания/размораживания.
Время высыхания одного слоя	Около 24 часов в зависимости от температуры воздуха, влажности и толщины слоя.
Перемешивание	Перед работой перемешать до однородной консистенции
Рекомендуемая температура помещения	Не менее 13° С
Упаковка	Ведро 10л ~16,5 кг, Ведро 3л ~5 кг
Условия хранения и транспортировки	<p>Срок хранения шпатлевки 12 месяцев с даты производства (дата производства указана на ведре)</p> <p>Храните шпатлевку в ведрах с плотно закрытой крышкой</p> <p>Предохраняйте ведро со шпатлевкой от чрезмерного нагрева и хранения под прямым солнечным светом.</p> <p>Рекомендуется хранение в сухом помещении при температуре выше 0° С</p> <p>Допускается замораживания/размораживания.</p> <p>Выдерживает не менее 5 циклов</p> <p>Нельзя ускорять процесс оттаивания с помощью нагревательных приборов. Размораживать при комнатной температуре. После размораживания тщательно перемешать миксером</p>