

bergauf AQUA GRUNT

ГРУНТОВКА

концентрат

★ для наружных и внутренних работ

БИО: продукт содержит комплекс биоцидов, которые обладают противогрибковыми свойствами и препятствуют развитию бактерий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется перед нанесением: штукатурки, шпаклевки, наливного пола, стяжки, керамической плитки, обоев, краски.

ТИП ОСНОВАНИЯ

Бетон, газобетон, штукатурка, гипсокартон, кирпич, дерево, ДСП.

СФЕРА РАБОТ

Помещения с нормальной влажностью, помещения с повышенной влажностью (ванная), наружные работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта: внешний вид в таре-непрозрачная жидкость белого цвета; связующее-стирол-акриловая дисперсия.

Характеристики применения: нанесение второго слоя через - 1 час¹; дальнейшие работы через - 4 часа¹; проведение работ при температуре воздуха - от +5 °С до +35 °С.

Окончательные характеристики: температура эксплуатации - от -40 °С до +50 °С.
¹ При температуре +20 °С и влажности 60 %.

СОСТАВ

Стирол-акриловая дисперсия синтетических акриловых полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017.

Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен - всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Основание должно быть сухим, и его температура должна быть не ниже +5 °С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Грунт-концентрат Bergauf Aqua Grunt разбавляют водой в соответствии с данными из таблицы. Для этого необходимо использовать воду из источника питьевого водоснабжения.

НАНЕСЕНИЕ

Для обработки вертикальных и потолочных поверхностей используют кисть, распылитель или валик. Перед устройством наливных полов и стяжек подготовленную грунтовку наносят в 1–2 слоя с помощью щетки, кисти или валика. Необходимо равномерно распределить ее по обрабатываемой поверхности.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте пропусков и появления лузг. При обработке сухих и сильновпитывающих оснований (ГКЛ, газобетона и др.) поверхность следует грунтовать дважды, с обязательным высыханием каждого слоя в течение не менее чем 2 часов при температуре +20 °С и влажности 60 %.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗБАВЛЕНИЮ

ОСНОВАНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ	ПРОПОРЦИЯ РАЗБАВЛЕНИЯ	РАСХОД КОНЦЕНТРАТА ¹ , МЛ/М²
Слабые осыпающиеся поверхности	Укрепление поверхности	1:3	17–25
Бетон	Обеспыливание поверхности	1:9	7–10
	Подготовка под облицовку плиткой	1:4	14–20
	Подготовка под стяжку	1:3	17–25
Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, древесностружечные плиты	Подготовка к окраске или оклейке обоями	1:4	14–20
	Подготовка под облицовку плиткой	1:3	17–25
Гипсовая и цементно-известковая штукатурка	Подготовка к последующим этапам работ	1:3	17–25
Гипсовые и ангидридные стяжки	Подготовка к последующим этапам работ	1:3	17–25
Дерево	Подготовка к последующим этапам работ	1:5	12–17
Керамический и силикатный кирпич	Подготовка к последующим этапам работ	1:3	17–25
Пенобетон, газобетон, газосиликат, шлакобетон, керамзитобетон	Подготовка к последующим этапам работ	1:2	23–33
Фасады минеральные	Подготовка к последующим этапам работ	1:4	14–20
Цементные штукатурки и цементные стяжки	Подготовка к последующим этапам работ	1:4	14–20

¹ Данные, представленные в таблице, указаны справочно. Количество слоев нанесения и расход грунтовки выбираются в зависимости от впитывающей способности основания

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Грунт не содержит летучих органических растворителей, нетоксичен и пожаровзрывобезопасен. Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук. После применения руки и инструмент промыть водой.

ХРАНЕНИЕ

Грунтовка должна храниться в герметично закрытой упаковке изготовителя, на крытом складе для исключения попадания прямых солнечных лучей, при температуре от +5 °С до +30 °С. Допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более 3 недель при температуре не ниже -20 °С. Гарантийный срок хранения 18 месяцев.

Импортер: ООО - Торговый дом Бергауф - Юр.адрес: 213206, Р5, г. Чаусы, Могилевская область, ул. Красноармейская, 68, к.7

Продукция произведена по заказу ООО - Бергауф Строительные Технологии¹.

Индекс изготовителя:

БМ - ООО - Бергауф Марусино¹, 630512, Россия, Новосибирская область, Новосибирский м.р.н.

с.п. Криводановский сельсовет, тер.2-я Промышленная зона, зд. 15.

БС - ООО - Бергауф Стерлитамак¹, 453105, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,

ул. Королёвский, зд. 2, стр. 1.

Для прочих индексов изготовителем продукции является

ООО - Бергауф Строительные Технологии¹.

В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу:

ООО - Бергауф Строительные Технологии¹, Свердловская обл.,

г. Екатеринбург, ул. Шейнкманна, 75, service@bergauf.ru, +7(343)278-52-94.

Главный технолог

Т/З 2316-002-71576152-2014

Дата изготовления указана на упаковке



AQUA GRUNT әмбебап праймер-сырты және ішкі жұмыстарға арналған концентрат - Құрамы: күрделі қосымша заттар қосылған синтетикалық полимерлердің су дисперсиясы. Негізді дайындау бетін бір мезгіл шапшаң, сабыршылданған өсі және майлы даярдаған тазарту, өң дайындам, материалдың негізге адгезиясын нашарлату мүмкін. Құймалы еңдер мен тұтастырылғандарды төсемес бұрын дайындалған грунтовканы өңделетін бетке жағары, сол себептен себу арқылы бөлу қ. а жет. Қатты балқитын негіздерді бірау кезінде праймерді бетіне өң рет жағу керек, бір кабинет нем дәлелде бір сағаттан кейін тепістелу керек. Қаулаудық техникасы тепістеліні Бозуады құрамында ұшпа органикалық ерітінділер жоқ, ол ұшты және өңт қаулап емес. Қолданғаннан кейін еңімді сумен жуып, шаю керек. Еңіміңді стандартты нұсқасы үшін сақтау: праймер еңдірушінің герметикалық қаптамасында сақталуы керек, тіпелесі күш еңімінен керекі үшін 5-тен +30°-ға дейін жабын қойыла сақталуы керек. Кеңісді сақтау мерзімі 18 ай. Еңімдер "Бергауф" құрылыс технологиялары¹ ЖШС талпырысы бойынша Свердловск облысы, Екатеринбург қ., Шейнкманн к., 75 ұй тел.: +7 (343) 278-52-94 (95-99) E-mail: service@bergauf.ru, www.bergauf.ru

AQUA GRUNT primer concentrate for exterior and interior works.
COMPOSITION: Styrene-acrylic dispersion of synthetic acrylic polymers with various additives.
APPLICATION: Use a brush, sprayer or roller to treat vertical and ceiling surfaces. Before pouring self-leveelling floors and screeds, the prepared primer is applied in 1–2 layers using a brush or roller. The primer should be evenly spread on the treated surface. **ATTENTION!** Do not leave gaps and puddles. When treating dry and highly absorbent surfaces (gypsum board, aerated concrete, etc.) the surface should be primed twice, and each layer must be left to dry for at least two hours. **SAFETY PRECAUTIONS:** The primer contains no volatile organic solvents, is non-toxic and fire-safe. Use hand protection when working. Wash hands and tools with water after use. **STORAGE:** The primer should be stored in the sealed manufacturer's packaging, in a sheltered storage to shield from direct sunlight, at a temperature of +5 to +30 °C. The product may be frozen 5 times for a total duration of not more than three weeks at a temperature not lower than minus 20 °C. Products made by order of LLC "Bergauf Construction Technologies", 75 Shinkman str., Yekaterinburg, Russian Federation, 620014. Tel.: +7 (343) 278-52-94 (95-99). E-mail address: service@bergauf.ru, www.bergauf.ru



Официальный партнер
Специальной Делегации
РОССИИ
Свердловская область



Член Союза производителей
сухих строительных смесей

5, 10л