



**Грунт-эмаль  
для металлопрофиля**

# Характеристики

Грунт-эмаль для металлопрофиля

ОСНОВА Алкидный лак

БЛЕСК матовый

ТИП РАБОТ универсальные

ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ уайт-спирит

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 1-2сл

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 80-160 мл/м<sup>2</sup>

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** «до отлипа» не более 16 часов, окончательное отверждение покрытия – 4-5 дней.  
ОДНОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (20±2)°С И НОРМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

**ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ** для окрашивания металлочерепицы, профлиста, сэндвич-панелей и других металлических поверхностей.



Фасовка 0,9; 2; 4; 20 л

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ** поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, рыхлой ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ** Перед применением эмаль тщательно перемешать. При нанесении краскопультом эмаль следует разбавить уайт-спиритом. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности, не ниже +10°C.

**РЕЗУЛЬТАТ (ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ)** образует прочное матовое покрытие

**ИНСТРУМЕНТ НАНОСИТЬ** КИСТЬЮ, ВАЛИКОМ ИЛИ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕМ

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ.** ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГРУНТ ПО РЖАВЧИНЕ MASTER PRIME.

