

BASIC SILICONE A

Универсальный силиконовый герметик

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличные адгезионные свойства
- в большинстве случаев можно использовать без праймера
- высокая стойкость к действию уф-излучения, воды и погодных условий
- высокая устойчивость к образованию плесени
- легко наносится
- легко поддается обработке

ОПИСАНИЕ

Basic Silicone A - универсальный строительный герметик уксусного отверждения, широкого спектра применения с высокой устойчивостью к образованию плесени.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Basic Silicone A характеризуется совместимостью со множеством типов поверхностей. Применяется в строительстве в качестве версальной уплотнительной массы для делки трещин и швов между строительными конструкциями и элементами отделки. Используется для герметизации раковин, сушилок, душевых поддонов и ванн, а также склеивания мелких отделочных элементов и электропроводки. Подходит для различных уплотнений на промышленных объектах, а также уплотнений корпусов лодок, судов, кузовов автомобилей и кемпинговых прицепов. Не применим для аквариумов.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не подходит для аквариумов, полиэтилена, полипропилена, оргстекла, поликарбоната, фторопласта, неопрена и поверхностей, обработанных битумом. Не подходит для бетона, мрамора (природного камня), свинца, меди и оцинкованной стали. Bostik Basic Silicone А нельзя красить. При герметизации природного камня и мрамора рекомендуется использовать Bostik Natural Stone Silicone во избежание обесцвечивания по краям. Не подходит для использования в прямом контакте с краевыми уплотнениями стеклопакетов или поливинилбутиральной пленкой в многослойном стекле.



TEVHIAUECKIE V	АРАКТЕРИСТИКИ			
Тип отверждения:	кислотный			
Кол-во компонентов:	1			
Консистенция:	однородная паста			
Дозирование ⁽¹⁾	700 г/мин			
_(Ø3 мм/6.3 бар):	700 17 11111			
Температура окр.	от +5 °C до +40 °C			
среды при нанесении:	01 +3 С до +40 С			
Термостойкость после	от -40 °C до + 180 °C			
отверждения:	01-40 СДО + 180 С			
Плотность:	0,96 г/мл			
Твердость по Шору А:	15 (DIN 53505)			
Растяжение при	520 % (DIN 53504)			
разрыве:	320 % (DIN 33304)			
Модуль при растяжении	0,3 МПа (Н/мм²)			
100:	(DIN 53504)			
Прочность на разрыв:	1,3 МПа (H/мм²)			
	(DIN 53504)			
Время образования плен-	F 6			
ки ⁽¹⁾ :	5 - 6 минут			
Скорость высыхания(1):	2 мм в сутки			
Цвет:	Белый, Прозрачный			
(1)Primayiraaanii la Tayuullackka yapaktanuctikki panii i fini ta 122				

⁽¹⁾Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхность: Поверхность должна быть сухой, чистой, однородной, очищенной от пыли и жира. Предварительная обработка: Для Basic Silicone A характерно хорошее сцепление с большинством поверхностей (без праймера). При наличии особых требований, связанных с сильными перепадами температуры и/или нагрузки от давления воды, мы рекомендуем использовать

Bostik Prep M для грунтования металлических поверхностей и Bostik Primer MSP для пористых поверхностей. Для пластиковых поверхностей, таких как акрилаты (ванны), при необходимости можно использовать Bostik Prep K. Используйте пенополиэтиленовый уплотнительный жгут для регулирования глубины заполнения шва, и во избежание трехсторонней адгезии. Минимальные размеры расширительных швов составляют 6 х 6 мм. При использовании в санитарных целях заделывайте шов в направлении потока воды (под уклоном), чтобы вода не задерживалась внутри шва.

Нанесение: Наносите Basic Silicone A вручную или с помощью пневматического шприцапистолета. Тщательно выдавливайте Basic Silicone A по всей длине шва и загладьте при обработке.

Обработка: Распределите герметик с помощью шпателя/лопатки по краям шва до момента образования пленки (5 - 6 минут), в затем сразу загладьте поверхность. Чтобы предотвратить прилипание герметика к инструментам, используйте нейтральный мыльный раствор. Не допускайте попадания мыльной воды между стенкой шва и герметиком (во избежание потери адгезии).

Размеры швов:

Размеры швов рассчитываются так, чтобы вместить необходимое количество герметика. Минимальный размер шва при остеклении составляет 4 мм в ширину и 6 мм в глубину (NPR 3577). Минимальный размер шва при других работах - 6 х 6 мм. Глубина шва должна быть в надлежащем соотношении к его ширине. Глубокие швы необходимо заполнить полиэтиленовой/ полиуретановой пеной. Для швов шириной 6-10 мм, глубина шва может быть равна его ширине. Если шов шире 10 мм, применяется следующая формула: глубина шва = (ширина шва/3) + 6 мм. Максимальная ширина шва составляет 25 мм.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

РАСХОД

КОЛ-ВО МЕТРОВ НА КАРТРИДЖ ОБЪЕМОМ 280 МЛ						
ширина шва(мм)	4	6	10	15	20	25
глубина шва (мм)	6	6	9	11	13	14
кол-во метров:	11,7	7,8	3,	1,7	1	0,8

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12,

корп.1

Phone: (495) 787 31 71 Fax: (495) 787 31 72 E-mail: inforu@bostik.com

www.bostik.ru

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Затвердевший герметик нерастворим и его можно удалить только механическим путем. Свеженанесенный герметик можно удалить чистой тканью, не содержащей красителей, смоченной Bostik Liquid 1.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытой упаковке в сухом месте при температуре от +5 °C до +25 °C. Срок годности в закрытой упаковке 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Срок годности в открытой упаковке ограничен!

Допускается транспортировка при температуре до -15 $^{\circ}\mathrm{C}$

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ					
Артикул	30607608	30607609			
Цвет	Прозрачный	Белый			
Штрих-код, шт.	3549212475192	3549212475215			
Количество	1248				
на паллете, шт.					

УПАКОВКА

Картридж 280 мл. 12 картриджей в коробке

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСТНОСТИ

Не допускать продолжительного контакта продукта с кожей. В случае попадания в глаза незатвердевшей массы промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей! Перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности. Сведения доступны по запросу или на сайте Bostik.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.



Smart help +7 495 787 31 71